

KOLT

Клей каучуковый KOLT «Жидкие гвозди» FIX Прозрачный

Объем картриджа: 300 мл Штук в коробке/поддоне: 24/2016



K28ZHGT

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Высококачественный универсальный сверхпрочный клей на основе синтетического каучука, который обеспечивает прочное и долговечное соединение с большинством строительных материалов: древесина, гипсокартон, МДФ, ДСП, каменная кладка, бетон, плитка и керамика, металл, пластмасса, резина и стекло. Склеивает различное сочетание строительных материалов. Имеет густую консистенцию. Обеспечивает надежное крепление, которое может выдерживать большие нагрузки и не боится влаги. Обладает быстрым и сильным первоначальным схватыванием, что ускоряет отделочные работы. Не содержит агрессивных растворителей и кислот, не вызывает коррозии.

НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначен для отделочных и ремонтных работ: приклеивание керамической плитки, гипсокартона, утеплителя, склеивание деревянных конструкций, декоративных элементов интерьера. Приклеивание плинтусов, порогов, панелей, декоративных элементов из гипса и камня, зеркал и т.д.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Склеивание древесины, гипсокартона, МДФ, ДСП, каменной кладки, бетона, плитки и керамики, металлов, пластмасс, резины и стекла.
- Приклеивание листового пола к балкам.
- Приклеивание металлических планок к полу или стенам.
- Деревянные элементы к цементным блокам или кирпичным стенам.
- Стеновые панели или панели на деревянном или металлическом каркасе.
- Приклеивание пробковой плитки.
- Фиксация половых досок.
- Приклеивание подоконников, элементов декора, лепнины, зеркал.
- Ремонт мебели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Норма
Цвет	Прозрачный
Температура применения	от 0°C до +35°C
Температура эксплуатации	от -20°C до +60°C
Время полного отверждения, ч	24

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- все поверхности должны быть сухими и очищенными от пыли и обезжиренными;
- на влажной древесине скопившуюся воду следует вытереть с поверхности;
- отрезать кончик картриджа;
- навинтить на резьбу прилагаемый в комплекте конусообразную насадку и обрезать её под углом 45° до нужного отверстия (диаметр около 5 мм);
- вмонтировать и зажать картридж в монтажном пистолете;
- клей наносить отдельными точками или сплошной линией в виде змейки;
- для аккуратной работы использовать самоклеящуюся ленту, которую необходимо снять сразу после нанесения клея, т. е. до начала высыхания.
- для приклеивания легких элементов: нанести клей на одну из склеиваемых поверхностей, плотно прижать и сразу разъединить. Убедиться, что клей нанесен на обе поверхности. Выдержать 20-30 секунд и снова сильно прижать поверхности друг к другу. Для обеспечения плотного контакта рекомендуется простучать зоны приклеивания резиновым молотком.
- для приклеивания тяжелых элементов: нанесите клей на склеиваемые элементы, плотно прижмите и надежно зафиксируйте их как минимум на 24 часа механическим способом до отверждения клея.
- дайте клею застыть (не менее 24 часов), прежде чем снимать временные крепления или зажимы.
- незастывший клей можно удалить с поверхности с помощью ветоши. Затвердевший клей удалить механически или растворителем.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Температура хранения: Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +30°C.

Срок хранения: 18 месяцев при соблюдении правил хранения.

СОСТАВ: основа – синтетический каучук.